SILFAST

Notice d'utilisation
Silicone d'étanchéité temporaire
Versions 400W / 400M / 400S — 400 ml
Réf. NOT-V3-26

L'ESSENTIEL — À LIRE AVANT TOUTE APPLICATION

1. **Choisissez la bonne version** selon la température (tableau ci-dessous). La version doit être adaptée à la température ambiante au moment de l'intervention.
2. **Gants nitrile obligatoires — jamais de latex.** Le latex empêche la prise du silicone.
3. **Préparez tout, puis purgez 3 à 4 cm.** Jetez les 3 à 4 premiers centimètres extrudés avant d'appliquer : ils garantissent un mélange homogène.
4. **Toujours par l'extérieur**, côté où l'eau arrive. Porte fermée et calée, sans jeu ni flexion (cale en haut ou sur les côtés, **jamais en bas**).
5. **Commencez par le bas**, puis remontez : un cordon continu sur tout le périmètre de l'ouvrant, sans interruption.
6. **Saturez et lissez à la spatule, chaque cordon dès sa pose.** C'est ce geste qui crée l'étanchéité réelle. Un cordon simplement posé ne suffit pas.

CHOISIR SA VERSION SELON LA TEMPÉRATURE

Version	Plage optimale	Tolérance maximale	Phase de gel*	Sécurisation	Mélangeurs fournis
400W — Hiver	0 – 10 °C	Aucune (la plus réactive)	**≈ 2 à 3 min à 10 °C**	+ 10 min après le gel	3
400M — Mi-saison	10 – 20 °C	jusqu'à 22 °C	≈ 3 à 4 min à 20 °C	+ 10 min après le gel	2
400S — Été	20 – 30 °C	jusqu'à 32 °C	≈ 3 à 4 min à 30 °C	+ 10 min après le gel	2

* Temps de gel indicatif en haut de plage. Durcissement final 5 à 15 min après le gel selon la température dans la plage. Montée en dureté : progressive en bas de plage, rapide au milieu, très rapide en haut de plage.

⚠ **Le temps est compté en haut de plage.** Plus la température se rapproche du haut de la plage de la version utilisée (10 °C pour la 400W, 20 °C pour la 400M, 30 °C pour la 400S), plus il faut aller vite : préparez tout avant de purger, appliquez rapidement et lissez chaque cordon dès sa pose. Si le produit devient difficile à extruder, ne forcez pas : changez immédiatement de mélangeur. **La 400W est la version la plus réactive de la gamme : elle prend en 2 à 3 minutes quand la température approche 10 °C.**

Température de la cartouche. Elle compte autant que celle de l'air : une cartouche stockée au chaud durcit très vite, stockée au froid elle allonge sa prise. **Stockage : local tempéré non chauffé**, idéalement dans la plage d'application de la version. **400W : si la température de stockage dépasse 10 °C, sortez la cartouche au froid un peu avant l'application.**

COMPATIBILITÉ — RISQUE D'INHIBITION

Certaines substances empêchent la prise du silicone (inhibition). Utilisez des gants **nitrile, jamais latex**. Évitez le contact avec l'étain, les mastics/silicones déjà en place, le PVC souple, les composés soufrés ou aminés. Appliquez sur un support propre et essuyé. Liste complète des matériaux incompatibles : silfast.fr › CGV › Article 4 bis.

SÉCURITÉ — PORTE CONDAMNÉE

Une porte traitée est temporairement condamnée : elle ne peut plus être ouverte sans retirer le joint. Anticipez avant toute montée des eaux.

APRÈS L'INONDATION

Saisissez le joint et tirez : le silicone est non adhérent, il se décolle en quelques secondes, sans outil ni solvant. Les supports poreux non traités (bois, béton) peuvent être marqués, sans coloration. Ne réutilisez pas un joint retiré.

CARTOUCHE ENTAMÉE

Après usage, retirez le mélangeur et **remettez le bouchon d'origine dans le bon sens** (couleurs en correspondance) : la cartouche se conserve ainsi jusqu'à sa date limite d'utilisation. À la reprise : vérifiez que les orifices ne sont pas obstrués — sinon, n'utilisez pas la cartouche —, montez un **mélangeur neuf** et refaites la **purge de 3 à 4 cm** avant d'appliquer.

Inondations < 24 h. Produit préconisé pour les épisodes inférieurs à 24 heures ; au-delà, l'eau peut trouver d'autres chemins par capillarité. Une cartouche donne environ 160 cm de cordon (rendement indicatif) : mesurez vos ouvertures et calculez votre besoin avec le calculateur de la FAQ sur silfast.fr, en gardant une marge.

Notice complète, vidéos et calculateur de besoin sur **silfast.fr** ou via le QR code présent sur la cartouche.